

gräfix[®] 64

Universal-Renovierputz

Zur Überarbeitung alter Edelputzfassaden
und zur Neugestaltung gefilzter Oberflächen

gräfix 64: Werk-Trockenmörtel auf Kalk-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 0,8 mm und verarbeitungsfördernden Zusätzen. Er ergibt einen elastischen, faserarmierten und sehr gut haftenden Oberputz, der sich für gefilzte Flächen und als Untergrund für dünn-schichtige Edelputze gleichermaßen eignet.

Verwendung: **gräfix 64** dient als Renovierputz für alle alten Edelputzfassaden, sofern der Untergrund tragfähig ist. Er haftet auf mineralischen und dispersionsgebundenen Flächen. Der Putz kann gefilzt werden und benötigt dann nur noch einen Schutzanstrich, man kann ihn aber auch mit einem Dünn-schichtputz nach eigenem Geschmack beschichten, so dass sich für die Neugestaltung der Fassade viele Möglichkeiten ergeben.

Verarbeitung: *Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, evtl. vorhandene filmbildende Schalöle müssen entfernt werden.*
Alte, dispersionsgebundene Untergründe (Putz oder Anstrich) müssen vor dem Putzantrag gereinigt und aufgeraut werden.
Ein 25 kg-Sack wird mit ca. 7 Liter Wasser gründlich vermischt und nach einer Reifezeit von 5 Minuten nochmals durchgerührt. Der fertige Mörtel wird dann mit einer Edelstahltraufel zügig und ansatzfrei auf den vorbereiteten Untergrund aufgezogen. Die Auftragsstärke richtet sich nach dem Untergrund und liegt bei ca. 3 bis 5 mm. Je nach gewünschter Endstruktur kann der Putz dann zum richtigen Zeitpunkt gefilzt oder aufgeraut werden.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 1,5 bis 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: - in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug ;

Technische Daten:
Frishmörtelgewicht: 1530 g/l
Festmörtelroh-dichte: 1330 g/l
Druckfestigkeit: CS II
Ergiebigkeit: 25 kg mit ca. 7 l Wasser ≙ ca. 21 l Frishmörtel
■ bei einer Putzstärke von 4 mm reicht ein Sack für ca. 5,25 m²

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
Kalk- und Schotterwerk 09192 9955-0 (Werk)
91322 Gräfenberg Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 64
Stand: Februar 2005