



BEECK Monokristallin *grob*

Reine Silikatfarbe nach VOB/C DIN 18363 2.4.1, frei von organischen Anteilen, anwendungsfertig einkomponentig eingesumpft. Schlämmender Grund- und Zwischenanstrich im Innen- und Außenbereich. Ideale bauphysikalische Kennwerte nach DIN EN 1062-1!

BEECKASF®
Aktiv Silikat Formulierung

1. Produkteigenschaften

Schlämmender Grund- und Zwischenanstrich im System BEECK Monokristallin, reine Silikatfarbe nach VOB/C DIN 18363 2.4.1. Ideal auf mineralischen Untergründen mit einzelnen Haarrissen, kleineren Fehlstellen und Strukturmängeln. Einkomponentig angemischt aus reinem Kaliwasserglas und rein mineralischen, kaliwasserglasbeständigen Pigmenten und Füllstoffen bis Strukturkorn 0,4 mm. Geeignet für wasserbenetzbare, poröse mineralische Untergründe, wie Kalk- und Zementputz, Beton, Backstein und Naturstein. Reinsilikatanstriche stehen seit Jahrzehnten für allerhöchste Dauerhaftigkeit sowie zeitlose, mineralisch tuchmatte Ästhetik. BEECK Monokristallin enthält ausschließlich verkieselungsfähiges Kaliwasserglas als Bindemittel. Durch Verkieselung, der chemischen Reaktion zwischen Untergrund, Pigmenten und Kaliwasserglas, entsteht eine untrennbar mit dem mineralischen Untergrund verbundene Einheit. Schlämmender Grund- und Zwischenanstrich mit BEECK Monokristallin *grob*, farbtongleicher Schlussanstrich mit BEECK Monokristallin *fein*.

1.1. Zusammensetzung

- Einkomponentig mit rein mineralischem Kaliwasserglas als Bindemittel
- Frei von organischen Bindemitteln, Verdickungsmitteln auf Zellulosebasis etc. gemäß der VOB/C DIN 18363 2.4.1
- Mineralische, verkieselungsaktive Füllstoffe mit Sieblinie bis 0,4 mm Strukturkorn
- Mineralpigmente: lichtecht, hoch alkalibeständig und natürlichen Ursprungs
- Frei von Lösemitteln, VOC/SVOC, Bioziden und Konservierungsstoffen

1.2. Technische Eigenschaften

1.2.1. Übersicht

- Anwendung im Innen- und Fassadenbereich
- Reine Silikatfarbe nach VOB/C DIN 18363 2.4.1, frei von organischen Anteilen
- Schlämmender Grund- und Zwischenanstrich, überdeckt Haarrisse und geringe Strukturmängel
- Attraktive Streulichte effekte durch feinputzartige, griffige Oberfläche
- Erhöht die Dauerhaftigkeit und Wasseraufnahmekapazität des Mineralanstriches signifikant
- Gebrauchsfertig eingesumpft, malerfreundlich eingestellt
- Höchste Verkieselungsaktivität, daher äußerst kapillaraktiv, sorptionsfähig, diffusionsoffen
- Ideale bauphysikalische Eigenschaften
- Beständig gegen Laugen, Säuren und organische Lösemittel
- Denkmalgerechte Anmutung und Farbpalette, absolut lichtechte Pigmentierung einschließlich Vollton
- Nicht brennbar, ein Beweis für die enorme Stabilität!
- Aus nahezu unbegrenzt verfügbaren natürlichen Rohstoffen gewonnen; natürlicher Stoffkreislauf
- Die natürliche Alkalität wirkt gegen Bakterien, Algen und Schimmel

1.2.2. Bauphysikalisch wichtige Kennwerte*

Parameter	Wert	Konformität
Dichte 20°C:	ca. 1,6 kg / l	
pH-Wert 20°C:	11	
dynam. Viskosität 20°C:	< 500 mPas	
s _d -Wert (H ₂ O):	< 0,01 m	EN ISO 7783-2
W ₂₄ -Wert:	> 0,5 kg / (m ² h ^{1/2})	EN 1062-3
Korn:	grob (0,4 mm)	DIN EN 13300 / EN ISO 787-18
Organische Bindemittel/Verdicker:	0,00 %	VOB/C DIN 18363 2.4.1
Farbbeständigkeit**:	Klasse A1	BFS-Merkblatt Nr. 26
Brennbarkeitsklasse:	A2 nicht brennbar	DIN EN 13501-1, DIN 4102
VOC-Anteil (max.):	0,0 g / l	ChemVOCFarbV, Kat. A / a

* gültig für weiß | ** gültig für volltonig und getönt

1.2.3. Farbton

- Weiß, werksgetönt und volltonig in allen 200 Farbtönen nach BEECK Mineralfarbkarte. Farbtongruppen: I – IV

2. Verarbeitung

2.1. Anforderungen an den Untergrund

- Der Untergrund muss mineralisch, porös, wasserbenetzbar, sauber, trocken, fest und tragfähig sowie frei von ausblühfähigen und trennenden Substanzen sein.



BEECK Monokristallin *grob*

- Neuputz auf Trocknung und Festigkeit prüfen. Ausbrüche und Fehlstellen sorgfältig art- und strukturgleich ausbessern. Auch bei schlämmenden Grund- und Zwischenanstrichen Ausbrüche zuvor putztechnisch schließen.
- Rissige Untergründe putztechnisch sanieren, auch bei schlämmenden Grund- und Zwischenanstrichen. Flächen mit einzelnen Haarrissen und geringen Strukturmängeln mit BEECK Monokristallin *grob* vollflächig schlämmen.
- Druckempfindliche Oberflächen schonend reinigen.
- Veralgte Fassaden mit BEECK Fungizid nach Werksvorschrift behandeln.
- Auf anspruchsvollen Flächen und im Streiflicht auf einheitliche Untergründe und sorgfältige Verarbeitung achten.
- Anstrichaufbau auf kritischen und optisch anspruchsvollen Flächen unter Objektbedingungen bemustern.

2.2. Kurzinfo zum Standardaufbau

- Schlämmender Grund- und Zwischenanstrich mit BEECK Monokristallin *grob*, farbtongleicher deckender Schlussanstrich mit BEECK Monokristallin *fein*. Auf wenig bewitterten Flächen bzw. bei schwachen Untergrundmängeln kann der schlämmende Zwischenanstrich ggf. entfallen (bemustern!).
- Für Lasurtechniken mind. 2 farbige Lasuranstriche mit BEECK Monokristallin *fein* auf schlämmenden Grund- und Zwischenanstrichen mit BEECK Monokristallin *grob* als Lasurgrund. Dieser in weiß oder pastellfarbig getönt, je nach gewünschtem Lasureffekt.
- BEECK Monokristallin *grob* durch Fixativzugabe optimal auf Untergrund und Verarbeitung einstellen.
- Neuputz mit BEECK Ätzflüssigkeit nach Werksvorschrift von Sinterhaut befreien.
- Saugende und kreadende Untergründe mit BEECK Fixativ, verdünnt mit 2 Teilen Wasser, vorfixieren.
- Optional: nachträgliche Hydrophobierung und Langzeitkonservierung mit BEECK BS Plus.

2.3. Untergrund und Vorbehandlung

- **Kalkputz (PI/CSII), Kalk-Zementputz (PII), Zementputz (PIII); porös, saugfähig und ohne Wasserabweisung:** Putz auf Trocknung, Wasserbenetzbarkeit und Festigkeit prüfen. Sinterhaut auf massivem Putz mit BEECK Ätzflüssigkeit entfernen oder abschleifen, Dünnschichtputze und Verbundsysteme nicht ätzen. Saugenden Putz mit BEECK Fixativ, verdünnt mit 2 Teilen Wasser, grundieren. Oberflächlich sandende, jedoch tragfähige Putze mehrfach mit 1 Teil BEECK Fixativ und 5 Teilen Wasser sättigend fluten. Bei Haarrissen und Strukturmängeln mit BEECK Monokristallin *grob* schlämmen. Luftkalkputze vor Anstrich ausreichend aushärten lassen und wegen erforderlicher Mindestfestigkeit unbedingt am Objekt bemustern, Herstellerhinweise beachten.
- **Beton, Sichtbeton:** Beton mit Hochdruckreiniger und BEECK Schalölentferner nach Werksvorschrift porentief reinigen und von Trennmittelresten befreien, mit reichlich klarem Wasser nachspülen. Auch im Innenbereich gründlich reinigen, Benetzungsprobe mit aufgesprühtem Wasser. Vorfixieren mit BEECK Fixativ, verdünnt mit 2 Teilen Wasser.
- **Backstein, Kalksandstein, Naturstein:** Untergrund sachgemäß reinigen. Auf Ausblühungen (z.B. Salzränder, Eisensalze), Feuchteschäden und Saugvermögen prüfen. Defekte Fugen und Steine ausbessern. Vorfixieren mit BEECK Fixativ, verdünnt mit 2 Teilen Wasser. Nicht anwendbar auf Glasur, Klinker, Keramik und porenfreiem Naturstein, z.B. Granit.
- **Altanstriche** auf Silikat- und Kalkbasis auf Tragfähigkeit prüfen, gründlich hochdruckreinigen, Kreidungen abbürsten. Vorfixieren mit BEECK Fixativ, verdünnt mit 2 Teilen Wasser. Filmbildende Altanstriche porentief abbeizen oder abstrahlen.
- **Ungeeignete Untergründe** sind waagerecht bzw. schwach geneigt bewitterte, mindere, ausblühfähige und nicht alkalibeständige Untergründe wie z.B. Holzwerkstoffe, Lehm, Gips und Kunststoffe sowie nicht tragfähige, filmbildende, plastoelastische Altanstriche oder porenfreie Untergründe.
- **Mangelhafte Untergründe** erfordern ein differenziertes Vorgehen. Salz- und feuchtebelastete Flächen, Kellerwände und Sockelbereiche sind mit einem Sanierputz auszurüsten.

2.4. Verarbeitungshinweise

2.4.1. Allgemeine Hinweise

- Untergrundeignung im Sinne der VOB prüfen (siehe 2.1. und 2.3.). Hierbei Saugvermögen, Festigkeit sowie Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten. Anspruchsvolle und kritische Flächen bemustern. Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen. Besonders bei getönten Anstrichen für genügend qualifizierte Arbeitskräfte und reibungslosen Anstrichablauf sorgen.
- Nicht zu behandelnde Flächen – insbesondere Glas, Keramik, Sohlbänke, Dehnfugen, Lackierungen und Eloxal – sorgfältig abdecken und vor Spritzern schützen.
- BEECK Monokristallin *grob* vor und während der Verarbeitung gründlich mit elektrischem Rührquirl aufrühren.
- In sich geschlossene Flächen ausschließlich mit Gebinden aus einheitlicher Fertigungscharge streichen.
- Nicht bei Nässe, Frostgefahr, auf aufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten.
- Mindestverarbeitungstemperatur: +8°C
- Trocknungszeit pro Arbeitsgang: mindestens 12 Stunden bei deckendem Anstrich, 8 Stunden bei Silikatlasur.
- Frische Anstriche vor Regen, ablaufendem Wasser und praller Sonne schützen, Gerüstfolie vorhängen.



BEECK Monokristallin *grob*

2.4.2. Verarbeitung

- **Schlämmende Grund- und Zwischenanstriche mit BEECK Monokristallin:**
 - BEECK Monokristallin *grob* mit elektrischem Rührquirl gründlich aufrühren. Während Arbeitspausen Gebinde luftdicht verschließen, innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen (Produktionsdatum beachten).
 - Verarbeitung mit der BEECK Mineralfarbbürste oder Ovalbürste gleichmäßig schlämmend und deckend, nicht zu satt oder egalisierend putzartig. Auch auf Rauputzen, Rissen oder ungleichmäßigen Untergründen gleichmäßig ausstreichen. Richtungslos mit der Bürste vertreiben ohne Kornester, Überlappungen und sichtbare Ansätze, z.B. an Gerüstlagen. Antrocknungen vermeiden. Ränder ansatzlos nass-in-nass zusammen mit der Fläche beschneiden. Auf in sich geschlossenen Flächen zügig und ansatzlos in einem Arbeitsgang auftragen.
 - Mit BEECK Fixativ je nach Witterung und Untergrund optimal streichfähig verdünnen, ca. 2 bis 3 kg BEECK Fixativ auf einen Eimer á 20 kg BEECK Monokristallin *grob*. Bei optimal eingestellter Streichfähigkeit brennt der Anstrich weder auf, noch läuft er von Putzkuppen ab oder schlämmt Vertiefungen putzartig zu.
 - **Schlussanstrich:** Nach frühestens 12 Stunden mit BEECK Monokristallin *fein*, deckend oder lasierend.

2.5. Hilfsprodukte

- BEECK Monokristallin *fein* für farbtongleiche Schlussanstriche bzw. Auftrag lasierend.
- BEECK Fixativ, Verdünnungs- und Grundierungsmittel. Als Grundierung mit 2 Teilen Wasser zu verdünnen.

3. Verbrauch und Gebindegrößen

Der Verbrauch liegt für glatte, normal saugende Untergründe bei ca. 0,24 kg BEECK Monokristallin *grob* pro m² und Arbeitsgang. Untergrundbedingte Verbrauchsabweichungen durch Musterfläche am Objekt ermitteln, speziell auf Rauputzen. Hier kann der Verbrauch auch bei optimaler Verdünnung mit BEECK Fixativ doppelt so hoch liegen.

Gebindegrößen: 1 kg / 6 kg / 20 kg

4. Reinigung

Geräte, Werkzeug und verschmutzte Kleidung sofort nach Gebrauch mit Wasser gründlich reinigen.

5. Lagerung

Kühl, frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert ist BEECK Monokristallin *grob* 3 Monate haltbar, siehe Produktionsdatum auf Gebinde. Nach dieser Frist nicht mehr verwenden!

6. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Entsorgung

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Das Produkt ist alkalisch. Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken, Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Entsorgung gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Abfallschlüssel Produktreste: 080112

- GISCODE: M-SK02

7. Erklärung

Mit diesen technischen Informationen wollen wir aufgrund unserer Erkenntnisse und Praxiserfahrung beraten. Alle Hinweise sind unverbindlich. Diese entbinden den Verarbeiter nicht davon, Produkteignung und Verarbeitungsmethode untergrundabhängig selbst zu überprüfen. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Fremdzusätze zum Abtönen, Verdünnen usw. sind unzulässig. Farbtöne vor Verarbeitung prüfen. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Merkblatt automatisch seine Gültigkeit. Verbindlich für die Einstufung laut Gefahrstoffverordnung, Entsorgung usw. sind die Angaben in den EU-Sicherheitsdatenblättern in ihrer aktuellen Fassung.